

# Erfahrungen mit dem dynamischen Stempel-Eindringversuch an Gussasphalten

Dr. Christian Angst IMP Bautest AG, Schweiz

Dr. Christian Angst

Asphalt-Seminar 2011, Willingen



### Übersicht

- 1. Fallbeispiel zur Motivation
- 2. Das Prüfverfahren
- 3. Optimierung des Prüfverfahrens
- 4. Erfahrungshintergrund

Dr. Christian Angst



### **Fallbeispiel**

		Einbau 2000	Einbau 2001
Bindemittelgehalt	[Masse-%]	6.87	7.04
Füllergehalt	[Masse-%]	28.8	27.2
Et <sub>statisch</sub> 30'	[mm]	1.6	2.3
EP RuK	[°C]	65	59.2

Dr. Christian Angst Asphalt-Seminar 2011, Willingen



ET<sub>dyn</sub> des Jahres 2000: 1,5...2,69 mm

ET<sub>dyn</sub> des Jahres 2001: 4,95...6,14 mm

Unterschiede enorm

Daher stichprobenweise Prüfung  $\mathrm{ET}_{\mathrm{dyn}}$ notwendig

Dr. Christian Angst



### 2. Die dynamische Eindringtiefe

### **Geltende Normen:**

- § TPA-StB. Teil 25
- § EN 12697-25 / 13108-20

Dr. Christian Angst

Asphalt-Seminar 2011, Willingen

5

### dynamische Eindringtiefe




Versuchsparameter:

Probe:  $\emptyset$  =150 mm, H =60 mm,T =50 °C

Dr. Christian Angst

Asphalt-Seminar 2011, Willingen





- § Auswertung: Eindringtiefe nach 2 500 Zyklen
- § Massgebender Wert: Mittelwert aus 2 Prüfkörper



### 3. Optimierung des Verfahrens

#### Abklärung offener Punkte:

- § Höhe des Prüfkörpers
- § Anzahl erforderlicher Einzelwerte
- § Alter der Prüfkörper

Dr. Christian Angst

Asphalt-Seminar 2011, Willingen

9

### Wahl der Höhe des Prüfkörpers

- § Höhe der PK in Abhängigkeit von der MA-Sorte? "analog der Einbaupraxis?"
- § Höhe konstant 60 mm für alle MA-Sorten?

Dr. Christian Angst

Asphalt-Seminar 2011, Willingen



		Höhe des PK	[mm]	ET <sub>dyn</sub>	[mm]
MA8	"normal"	60			
MA8	"weich"	60			
MA11	"weich"	60			
MA11	"hart"	60			

Dr. Christian Angst

Asphalt-Seminar 2011, Willingen

## dyn. ET versch. MA-Sorten bei unterschiedlicher PK-Höhe

		Höhe des PK	[mm]	ET <sub>dyn</sub>	[mm]
MA8	MA8 "normal"	60		4.7	
MA8	"weich"	60		9.6	
MA11	"weich"	60		6.0	
MA11	"hart"	60		6.0	

Dr. Christian Angst

Asphalt-Seminar 2011, Willingen



		Höhe des PK	[mm]	ET <sub>dyn</sub>	[mm]
MA 0	normal"	60		4.7	
IVIAO	MA8 "normal"		32		3.2
MA8 "wei		60		9.6	
	"weich		32		6.8
MA11	MA44 weigh"	60		6.0	
MA11 "weich"		45		4.2	
MA11 "hart"	la a #466	60		6.0	
		45		1.8	

Dr. Christian Angst Asphalt-Seminar 2011, Willingen 13

## asphalt

### **Auswertung**

- $\S \quad$  "praxisgerechte" SD  $\square$  kleinere ETdyn
  - □(schlechtere Spreizung)
- § Gleiche Rangfolge der MA
- § Bei dünneren Schichten Gefügestörungen an Unterseite PK
- ☐ Standard-Schichtdicke beibehalten

Dr. Christian Angst



## Anzahl erforderlicher Einzelwerte zur Berechnung des massgebenden Wertes

Dr. Christian Angst

Asphalt-Seminar 2011, Willingen



### § Bei jeder MA-Sorte

- 5 Einzellwerte (EW) bestimmt
- massgebender Wert aus EW (5 Werte)
  - aus 2 EW (10 Kombinationen)
  - aus 3 EW (6 Kombinationen)
  - aus 4 EW (3 Kombinationen)
- Mittelwerte und Varinaz-Koeffizient

Dr. Christian Angst



### Beispiel MA8 "normal"

A01-2881 MA 8 normal

massgebender Wert						
aus EW	aus 2 EW	aus 3 EW	aus 4 EW			
4.14	4.78	4.55	4.28			
5.41	4.12	4.34	4.12			
4.1	3.81	4.12	3.95			
3.48	3.48	4.33				
2.82	4.76	4.11				
	4.45	3.47				
	4.12					
	3.79					
	3.46					
	3.15					
3.99	3.99	4.15	4.12			
0.96	0.55	0.37	0.17			
0.24	0.14	0.09	0.04			

 Mittelwert
 3.99
 3.99
 4.15
 4.12

 Std Abw
 0.96
 0.55
 0.37
 0.17

 Varianz Koeffizient
 0.24
 0.14
 0.09
 0.04

Dr. Christian Angst

Asphalt-Seminar 2011, Willingen



	dem Einzelwert	2 Einzelwerte	3 Einzelwerte	4 Einzelwerte
MA 8 normal	0.24	0.14	0.09	0.04
MA 8 weich	0.09	0.05	0.05	0.03
MA 11 hart	0.13	0.08	0.04	0.01
MA 11 weich	0.14	0.08	0.06	0.02
MA 16 hart	0.22	0.13	0.07	0.03
Mittelwerte cv	0.16	0.10	0.06	0.03
	100%	58%	38%	16%

### □ 2 Einzelwerte

Dr. Christian Angst




### Alter der Prüfkörper

§ Bei MA mit wachs-modifizierten PmB □ problematisch?

Dr. Christian Angst

Asphalt-Seminar 2011, Willingen





### 4. Erfahrungshintergrund

- § Sensivität der Prüfmethode
- § Vergleich mit statischer Eindringtiefe
- § Vergleich zweier Labors
- § Bewertungshintergrund

Dr. Christian Angst

Asphalt-Seminar 2011, Willingen

21

### Sensivität der Prüfmethode; Variationen der Korngrössenvorteil 100 Basis-Rezeptur füllerarm / sandarm Siebdurchgang [Masse-%] füllerreich / sandreich 70 füllerarm / sandreich 60 50 40 SN 640 440a 30 20 10 Dr. Christian Angst Asphalt-Seminar 2011, Willingen



# Bindemittelgehalt derart festgelegt, dass für alle Mischungen gleichbleibender Bindemittel-Überschuss resultiert

Dr. Christian Angst


Asphalt-Seminar 2011, Willingen


### **Ergebnisse**


	füllerarm / sandarm	füllerreich / sandreich	füllerarm / sandreich	füllereich / sandarm
Labor IMP				
Probe-Nr.	A03-0082	A03-0107	A03-0106	A03-0083
Dynamische Eindringtiefe nach 2500 Zyklen [mm]	2.18	1.38	0.78	2.01
Zunahme nach weiteren 2500 Zyklen [mm]	1.00	0.55	0.32	0.82


Dr. Christian Angst


Asphalt-Seminar 2011, Willingen













# Merci för d'Ufmerksamkeit

Dr. Christian Angst

Asphalt-Seminar 2011, Willingen