

## But

### Mesure de l'adhésion au support d'un LBP

La liaison au support d'un lé LBP collé en plein est déterminante pour une bonne durabilité de l'étanchéité d'un ouvrage. L'essai de pelage est exécuté sur chantier et présente par rapport à l'essai d'arrachement les avantages suivants:


- ◆ Surface d'essai plus grande
- ◆ Mesure aussi possible à l'endroit de recouvrements de LBP

## Exécution

- ◆ Découper une bande du LBP jusqu'au support (10 x 70 cm)
- ◆ Tirer sur la bande à une vitesse constante et mesurer la force en continu (100 mm/min)
- ◆ Calcul de la valeur moyenne sur la longueur totale de l'échantillon



Exécution de l'essai



Evaluation

## Résultat

### Résistance au pelage [N/mm]

Le résultat étant fortement influencé par la température du LBP, les exigences sont par conséquent dépendantes de la température.