Récupération de liant

EN 12697-3

But

Le liant bitumineux est extrait d'un échantillon et récupéré

Le liant bitumineux est extrait de l'enrobé / de carottes au moyen d'un solvant et isolé pour des examens suivants.

Exécution

- Extraction du liant soluble
- Elimination des matières insolubles (centrifuge)
- Séparer le bitume du solvant par une distillation sous vide (évaporateur rotatif)

Evaporateur rotatif:

Résultat

Le bitume est récupéré pour des examens suivants (pénétration, point de ramollissement bille et anneau, etc.)

i·m·p