



## But

Détermination de la sorte de bitume; essai de qualité simple



## Exécution

### Pénétrabilité (Pen)



Indentation en 1/10 mm: pénétration

### Point de ramollissement bille et anneau (PR B+A)



Temp. finale: point de ramollissement  
bille et anneau en °C

## Résultat

Indentation en 1/10 mm

La désignation de la sorte de bitume est effectuée selon la pénétration; exemple: Pen 88 1/10 mm

→ sorte de bitume B 70/100

Point de ramollissement du  
bitume en °C

(Transition entre dur / élastique et liquide /  
plastique)